








CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL FEATURES

BICOTTURA

DOUBLE FIRING

UNI EN 14411 L Gruppo BIII

		Norma Norm	Valori prescritti International standard	Risultati Test Test results
	Lunghezza e larghezza <i>Length and width</i>	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme <i>In accordance</i>
	Spessore <i>Thickness</i>	UNI EN ISO 10545-2	+/- 10 %	Conforme <i>In accordance</i>
	Rettilinearità degli spigoli <i>Straightness</i>	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,3%	Conforme <i>In accordance</i>
	Ortogonalità <i>Rectangularity</i>	UNI EN ISO 10545-2	+/- 0,5 %	Conforme <i>In accordance</i>
	Planarità <i>Warpage</i>	UNI EN ISO 10545-2	+ 0,5% - 0,3 % + 0,5% - 0,3 % + 0,5% - 0,5 %	Conforme <i>In accordance</i>
	Assorbimento d'acqua <i>Water absorption</i>	UNI EN ISO 10545-3	> 10 %	Conforme <i>In accordance</i>
	Resistenza alla flessione <i>Breaking strength</i>	UNI EN ISO 10545-4	> 15 N/mm ²	Conforme <i>In accordance</i>
	Resistenza agli sbalzi termici <i>Thermal Shock resistance</i>	UNI EN ISO 10545-9	MPD	Conforme <i>In accordance</i>
	Resistenza al cavillo <i>Crazing resistance</i>	UNI EN ISO 10545-11	Richiesta <i>Requested</i>	Conforme <i>In accordance</i>
	Resistenza al gelo <i>Frost resistance</i>	UNI EN ISO 10545-12	-	Non resiste <i>Not resistant</i>
	Resistenza all'attacco chimico <i>chemical resistance</i>	UNI EN ISO 10545-13	CLASSE GB min	Conforme <i>In accordance</i>
	Resistenza alle macchie <i>Stain resistance</i>	UNI EN ISO 10545-14	CLASSE 3 min	Conforme <i>In accordance</i>